

6050

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

1:7
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное средство для грунтования поверхности, в том числе рыхлых и осыпающихся перед дальнейшим нанесением финишного покрытия. Снижает впитывающую способность пористых поверхностей, укрепляет их, улучшая сцепление последующих слоёв. Наносится **перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки** и иными работами. Подходит для наружных и внутренних работ.

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

Бесцветный

СВОЙСТВА:

- Уменьшает пористость поверхности.
- Благодаря биоцидным свойствам защищает от грибкового поражения поверхности.
- Улучшает сцепляемость последующего наносимого слоя с поверхностью, уменьшает расход ЛКМ.
- Подходит для обработки **бетона, газобетона, гипсокартоновых плит, камня, штукатурки, фанеры**.
- Сохраняет хороший газообмен поверхности.
- Можно использовать для промышленного применения.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ:

Нанесение кистью, валиком, краскопультом.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:7** стандартное разведение.
- **1:4** для усиленного эффекта сцепления с поверхностью.

РАСХОД: 1 л на 10-20 м²

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв*:	1 - 2
Интервал между слоями:	10 мин
Время высыхания:	<10 ч
Очистка инструментов:	водой
Срок защиты от плесени**:	до 8 лет

*В случае сильновпитывающих оснований 1 слой соответствует полной пропитке поверхности.

** В случае постоянно мокнущих поверхностей срок защиты от плесени сильно снижается. Рекомендуется устранить причину постоянного попадания воды или использовать **гидрофобизаторы PLEX®**.

СОСТАВ:

Вода, сополимер, биоцид, функциональные добавки.

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Хранить от 5 °C до 35 °C.

Готовый раствор годен 2 недели в закрытой таре.

ТУ 20.30.11-100-68156989-2024

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед применением тщательно удалить различные загрязнения (старые обои, побелку, пыль, жир) с поверхности.
- **При замерзании не ускорять оттаивание средства** с помощью нагревательных приборов или горячей воды!
- При наличии плесени и других микроорганизмов рекомендуется использовать удалители плесени **PLEX® 2201** или **2250**.
- Для максимальной длительности защиты от плесени следует применять дополнительно препарат **PLEX® 1901**.
- Тщательно размешать средство. Разбавить концентрат с водой в нужном соотношении. Равномерно нанести приготовленный раствор на обрабатываемую поверхность при помощи валика, ролика или распылителя.
- Перед продолжением отделочных работ оставить поверхность высыхать на 6-10 часов.
- В случае сильновпитывающих поверхностей нанесение производить в несколько слоёв до полного насыщения поверхности. Каждый следующий слой грунтовки наносить не ранее, чем через 10 минут после нанесения предыдущего.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +30 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. **Выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды!**

СГР №: RU.54.HC.01.008.E.000433.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**

ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ

ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ

