

1710

АНТИСЕПТИК ТРАНСПОРТНЫЙ ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

1:19
РАЗВЕДЕНИЕ



Современное концентрированное антисептическое средство для древесины (пиломатериалов, паллет) **на период хранения при строительстве и транспортировке**. Защищает от процессов гниения, поражения древоокрашивающими грибами, мхами, лишайниками, а также от поражения насекомыми. Не окрашивает и не мешает дальнейшей обработке поверхности. Срок защиты древесины до 8 месяцев. Позволяет в будущем использовать весь комплекс препаратов PLEX для защиты древесины, а также ее декорирования.

ИНСТРУМЕНТЫ:



Бесцветный

СПОСОБ ОБРАБОТКИ:

Нанесение кистью, валиком, краскопультom.

Погружение в рабочий раствор:



30-60 сек для стандартных пиломатериалов
2-3 мин для плотных пакетов пиломатериалов

СВОЙСТВА:

Защищает древесину на период хранения, строительства и транспортировки от **гниения, синевы, древоразрушающих грибов, насекомых и водорослей** на период до 8 месяцев.

Нетоксичное и биоразлагаемое средство.

Высокая концентрация компонентов.

Подходит для обработки большого количества пиломатериалов методом погружения в рабочий раствор.

Не изменяет цвет поверхностей и строительных материалов.

Сохраняет текстуру древесины.

Для строганой и пиленной древесины.

Не содержит солей тяжелых металлов.

Не мешает дальнейшей обработке.

РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:19** стандартное разведение препарата.
- **1:15** при обработке влажной древесины или при хранении в условиях избыточной влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением препарат тщательно перемешать. Поверхность зачистить от грязи, пыли, смол, гидрофобизирующих пропиток и т.п.

При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется обработка отбеливателем древесины **PLEX® 2000**.

Перед обработкой рекомендуется проверить препарат на небольшом участке древесины из-за возможного тонирования в связи с различными породами и сортами древесины.

Приготовить разбавленный водой раствор в нужном соотношении. Рекомендуется использовать пластиковые, стеклянные или стальные емкости для средства.

Равномерно наносить средство по всей поверхности необходимо при температуре выше +5°C в один слой. После обработки древесину следует защитить от попадания воды и прочих осадков в течение 24 часов и при температуре 15-20°C и до полного высыхания поверхности.

Для большого объема пиломатериалов следует использовать метод погружения в рабочий раствор от 30 секунд до 3-х минут.

РАСХОД: 100-200 мл/м²

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	1
Время высыхания:	>24 ч
Очистка инструментов:	водой
Срок защиты:	до 8 мес

СОСТАВ:

Вода, соли органических и неорганических кислот, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.

Хранить от 5 °C до 40 °C.

Готовый раствор годен 3 месяца в закрытой таре без доступа солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. Пожаровзрывобезопасен.

ТУ 20.59.59-091-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.008.E.000434.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX».



ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ



ВИДЕО ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**