

# 4590

## АНТИВЫСОЛ


### ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

**1:5**  
РАЗВЕДЕНИЕ



Концентрированное кислотное средство для очистки и обновления облицовочного кирпича, керамической плитки, клинкерной плитки, натурального и искусственного камня. Подходит для наружных и внутренних работ. **Применять для кислотоустойчивых поверхностей.**

#### ИНСТРУМЕНТЫ:



#### СВОЙСТВА:

- Растворяет **известковый и цементный налет (высолы)**, остатки кладочного раствора и затирок. Убирает выцветание и незначительные загрязнения.
- Также может применяться для очистки инструмента от цементных растворов.
- Не изменяет цвет, свойства обрабатываемого материала, не разрушает кладочный раствор.
- Для защиты поверхности от высолов и сохранения её паропроницаемости следует применять препарат **PLEX® 5001 «Гидрофобизатор-влагоизолятор»**.

#### РАЗВЕДЕНИЕ (С ВОДОЙ):

- **1:5** для удаления большинства минеральных загрязнений.
- Для растворов средства необходимо использовать тару из пластика.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работы проводить при температуре от +5 до 35 °С.
- Сильно загрязненные участки зачистить щёткой или шпателем.
- Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, анодированный алюминий, искусственный камень, глазурованную плитку. С осторожностью проводить обработку поверхностей из нержавеющей сталей.
- Перед применением концентрат развести водой в необходимом соотношении.
- Приготовленный рабочий раствор предварительно попробовать на небольшом незаметном участке.
- Перед обработкой смочить участок водой, обильно нанести рабочий раствор при помощи с помощью кисти, валика или разбрызгивателя.
- Оставить на 5-15 минут на поверхности, не давая высохнуть раствору. Далее протереть щёткой и смыть большим количеством воды.
- При необходимости повторите обработку.

**РАСХОД:** 150-200 мл / м<sup>2</sup>

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Т(°C) нанесения       | > 5 °C     |
| Время действия:       | 5-15 мин   |
| Время высыхания:      | менее 24 ч |
| Очистка инструментов: | водой      |

#### СОСТАВ:

Вода, соляная кислота (5-15%), НПАВ (менее 5%), функциональные добавки.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! Не смешивать с хлорсодержащими продуктами - это опасно для здоровья и жизни!** При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течении 10-15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании обильное питье, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

#### ХРАНИЕНИЕ:

**СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца с даты производства.  
**Температура:** от 5 °С до 35 °С  
**Готовый раствор** годен: 14 дней в закрытой таре

#### ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °С и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. После оттаивания возможно выпадение осадка, который растворяется при дальнейшем нагревании.

ТУ 20.59.59-097-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.015.E.000441.04.24

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».

Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**



ИНФОРМАЦИЯ  
НА САЙТЕ



ВИДЕО  
ПРИМЕНЕНИЯ

