


1410

АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

ГОТОВЕ
СРЕДСТВО



Готовый невымываемый антисептик на основе соединений меди для внутренних и наружных работ. Состав образует устойчивые к вымыванию соединения с древесиной, превращая ее в непригодную среду для жизнедеятельности микроорганизмов и насекомых, тем самым защищая древесину от воздействия грибков, плесени, гнили даже в тяжелых условиях эксплуатации. Древесина приобретает зеленоватый цвет, который со временем может измениться до медно-коричневого, а в дальнейшем до серебристо-серого!

ИНСТРУМЕНТЫ:



ЦВЕТ:

Светло-
зелёный



СВОЙСТВА:

- Обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях **слабого или умеренного вымывания**. Для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации рекомендуется применять невымываемый антисептик **PLEX 1401**.
- Для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.
- Удобная форма. Не требует разведения.
- Применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей.
- Не препятствует дальнейшему склеиванию и окраске древесины.
- Используется самостоятельно или как защитная пропитка перед окрашиванием ЛКМ других элементов конструкций из древесины различного назначения.
- Не содержит соединения **хрома и мышьяка**.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ:

Нанесение кистью, валиком, краскопультом.
Погружение в рабочий раствор на 3-5 минут.

РАЗВЕДЕНИЕ: готовое к применению

РАСХОД:

Для пиленой древесины: 230-370 мл/м²
Для строганой древесины: 130-230 мл/м²

Т(°C) нанесения	>5 °C
Слоёв:	2-3
Промежуточная сушка:	20-30 мин
Время высыхания:	>48 ч (15-20°C)
Время фиксации:	2 недели
Защита:	до 35 лет
Очистка инструментов:	водой

СОСТАВ:

Вода, комплексные соединения меди, КПАВ (менее 5%), функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед применением препарат тщательно перемешать. Поверхность зачистить от грязи, пыли, смол, старой краски, гидрофобизирующих пропиток и т.п. Участки, не требующие обработки, необходимо защитить от случайного попадания препарата.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется обработка отбеливателем **PLEX® 2000**.
- Для приготвления рабочего раствора могут быть использованы ёмкости из пластмассы, стекла, нержавеющей стали.
- Наносить средство необходимо при температуре выше +5°C и в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. После обработки следует защитить древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (ориентировочно 2 суток при температуре 15-20°C и относительной влажности воздуха 60%). На период фиксации средства древесину можно использовать для строительных работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Препарат несовместим с защитными составами на основе хрома. Избегать контакта препарата с материалами, содержащими медь. При работе с препаратом необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, защитную одежду. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой в течении 10-15 минут. При проглатывании обильное питьё, прием активированного угля и немедленное обращение за врачебной помощью. Не использовать тару для пищевых продуктов. Беречь от детей!

ХРАНИЕНИЕ:

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства.
Температура: от 5° C до 35° C

ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +35 °C и влажности не более 75%. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания и размораживания. Пожаровзрывобезопасен.

ТУ 20.59.59-090-68156989-2024

СГР RU.54.HC.01.015.E.000442.04.24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "СИКМО", Россия, 142712, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1; Тел.: +7(495)4774403; 8(800)7007930; Продукт является собственной разработкой ООО «СИКМО» и основан на технологии «PLEX®».



ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ



ВИДЕО
ПРИМЕНЕНИЯ



Посетите наш сайт: **PLEX.CONSTRUCTION**